

Teknisk datablad

CON-FIX

Produktbeskrivelse

CON-FIX er en bruksferdig 1-komponent sprøytbar mørtel på acrylbase for internt / eksternt fuger.

Bruksområder av forskjellige underlag for reoperasjon av fuger og sprekker som: Mur – Stein – Betong – Sementbasert produkter.

CON-FIX er også godt egnet for fugging mellom keramiske fliser og f.eks. reoperasjon av takstein.

CON-FIX er luktfri – overmalbar – regn (i herdet tilstand) og UV-bestandig – fri for silikon – løsemiddel og MDI.



Produktegenskaper

1-en komponent	Polyacrylatdispersjon – bruksklar
Egenvekt	1,69 g/ml
Farge	Kornet – sementgrå
Embalasje	310ml
Herdesystem	Uttørring
Tørstoff	Ca. 85%
Hinnedannelse	Ca. 5min. v/23°C
Gjennomherdet	6-12t. Avhengig av RF/Temp
Temp. bestandig	-25°C +80°C
UV-bestandig	Ja
Fuktighetsbestandig	Ja
Arbeidstemp.	+5°C +40°C – ikke under 5°C
Overmalbar	Ja – sjekk kompabilitet
Lagring	12 mnd. Tørt og kjølig (+5-25) °C

Godkjenninger



Fugeunderlag

Underlaget må være rent, fri for fett, støv, olje, bitumen og islagt underlag. Etter ca. 5 min trykkes CON-FIX mot underlaget med en fugesparkel eller tilsvarende.

5-10 min deretter kan overflødig mørtel tørkes bort med en fuktig svamp. Fugeunderlaget må ikke utsettes for solstråler under uttørring, ikke anvendes på islagt underlag. Fugeflaten må ikke utsettes for konstant vann, liggende i vann, eller bruke fugemassen som en bevegesfuge.

Angitte verdier

Alle verdier i dette produktet i databladet er basert på laboratorie tester. De angitte data som er angitt, kan avvike fra lokale omstendigheter og er således utenfor Fugger's kontroll.

Produktansvar

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med bruk av CON-FIX er gitt i god tro, og er basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er korrekt anvendt og behandlet.

Skriftlig / muntlig anbefaling er ingen garanti for produktet, lokale omstendigheter , underlag, utførelse etc. er utenfor Fugger`s kontrollområde og således ikke juridisk ansvarlig.