

Fugger Ultimate X-press



Limer tunge gjenstander på vegg og tak uten støtte.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Fugger Ultimate X-press er et nøytralt, luktfri, fuktherdende lim, uten løsemidler og phthalater. Danner en sterkt og elastisk limfuge, som kan ta opp eventuelle bevegelser mellom bygningsdeler

Fugger Ultimate X-press kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. God til monteringsoppgaver hvor hurtig vedheftning ønskes, for eksempel til oppsett av speil, panel og annet platemateriale uten understøtting.

Fugger Ultimate X-press hefter på et bredt utvalg av materialer, tre, glass, betong, murstein, glassfiber, de fleste typer metaller, malte overflater etc.

Fugger Ultimate X-press har utmerket motstand mot klimatiske påvirkninger.

Fysiske / kjemiske data:

Lim:

Type:	Fuktherdende, nøytralt Silan Modifisert Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nei
Konsistens:	Thixotropisk masse
Holdbarhet:	2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.

Limfuge:

Overmalbar:	Ja.
Hardhet:	60-65 Shore A (ISO 868)
Bruddstyrke:	ca. 2,8 N/mm ² (ISO 37)
Bruddforlengelse:	300 % (ISO 37)
Bestandighet:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
Værbestandighet	God

Teknisk datablad

Bruksanvisning:

Forberedelse av materialer:	Limflatene skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. Fugger Ultimate X-press kan anvendes på overflater som mursten, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper. Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheftsforsøk før igangsettelse av - især store oppgaver.
Anvendelsestemperatur:	Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.
Påføring:	Fugger Ultimate X-press påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand av 3 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.
Rekkeevne:	2 – 3 m ² /patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.
Monteringstid:	Monter innenfor 5-10 minutter etter påføring av limstrenger.
Montering:	Emnene presses nøye sammen. Behovet for lim for spesifikke oppgaver må undersøkes og vurderes på grunnlag av praktisk erfaring.
Herdning:	Limfugen herder opp med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.
Rengjøring:	Verktøy rengjøres og lim fjernes med Fugger Wonder Wipes eller terpentin. Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hender og hud vaskes med Fugger Wonder Wipes eller vann og såpe.